

Qualità Tecniche

301 BioSuper Traspirante per interni, ad elevata **traspirazione**, buona **lavabilità** (classe 3), ottima copertura, forte **permeabilità al vapore** e umidità, **ecologica senza formaldeide**, ideale per tutti gli ambienti, per le sue particolari caratteristiche qualitative permette di ridurre i tempi e costi per la manutenzione della parete.

301 BioSuper Traspirante, è adatto, oltre che per gli **ambienti abitativi**, anche negli spazi di **servizi "tecnici" della casa**, come soffitti, ripostigli, zone caldaia, scale e garage, che richiedono **resistenza allo sporco**.

L'ottima copertura garantisce la possibilità di coprire vecchi colori sulla parete, anche scuri e vivaci, ottenendo eccellenti risultati con poche applicazioni di prodotto.

301 BioSuper Traspirante unisce un buon rapporto costo/resa/prestazioni tecniche, facilità di applicazione. Inoltre, grazie al suo **forte potere riempitivo**, permette di aderire stabilmente alla parete su cui viene applicata. ed in buone condizioni si applica senza necessità di ulteriori preparazioni del supporto, è specialmente indicato per intonaci nuovi, civili, a malta bastarda, a gesso o scagliola. **Prodotto certificato in classe di emissione "A+" (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011). Non infiammabile, senza Formaldeide aggiunta.**

Caratteristiche principali

- SUPER TRASPIRANTE
- RIEMPITIVO
- ALTA COPERTURA

Campi d'impiego

Pareti interne.

Preparazione dei supporti

Pulire la superficie da pitturare asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico 240 BIOFISSATIVO UNIVERSALE by OIKOS. Su pareti in buone condizioni si può applicare senza l'uso di fissativo. Per aumentare la copertura del ciclo applicare il primer 210 BIOFONDO COPRENTE by OIKOS. Attendere almeno 6 ore prima di pitturare.

Modalità di applicazione

Applicare due mani di 301 BioSuper Traspirante, diluito a seconda dello strumento utilizzato.

A pennello: 30 ÷ 40% di acqua potabile, prima e seconda mano.

A rullo: 30% di acqua potabile, prima e seconda mano.

A spruzzo: 25 ÷ 30% di acqua potabile prima e seconda mano.

Informazioni sulla sicurezza

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici,

Il prodotto

Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti organici, inorganici e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione
Peso specifico	1,57 kg/l +/- 3%
pH	8 ÷ 9
Viscosità	22.000 +/-5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)
Temperatura di stoccaggio	+2°C ÷ +36°C. Teme il gelo
Permeabilità al vapore acqueo Sd	Alta. Sd: 0,0005 m (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Resistenza al lavaggio	Classe 3 (UNI EN ISO 11998:2006)
Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE	Classe di appartenenza: A/a; VOC: < 1 g/l, Limite Fase II (dal 1.1.2010): 30 g/l
Classe di emissione	A+ (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011)
Colori	Bianco + Collezione Colori White & Colors
Confezioni	Litri 4 - 12

L'applicazione

Diluzione	Pennello: 30 ÷ 40% di acqua potabile, Rullo: 30% di acqua potabile, Spruzzo: 25 ÷ 30% di acqua potabile
Resa	8 ÷ 10 m ² /l per mano
Strumenti d'impiego	Pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7 mm)
Fissativi	240 BIOFISSATIVO UNIVERSALE, 210 BIOFONDO COPRENTE by OIKOS
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 ÷ 1,5 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	4 gg (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare un isolante a base di resine acriliche del tipo 240 BIOFISSATIVO UNIVERSALE by OIKOS, oppure per migliorare la copertura del ciclo applicare il primer 210 BIOFONDO COPRENTE by OIKOS. Dopo 6 ore applicare una pittura super traspirante, riempitiva, ad alta copertura, con classe 3 di lavabilità, traspirabilità Sd = 0,0005 senza formaldeide aggiunta, con TVOC in classe di

emissione A+ e VOC: < 1, tipo 301 BIOSUPER TRASPIRANTE by OIKOS. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione al costo dial m² compreso materiale e posa in opera.

Consigli per l'uso e la conservazione

Per la diluizione utilizzare esclusivamente acqua potabile. Il prodotto diluito può essere conservato solo per brevi periodi. Il prodotto non diluito può essere conservato in contenitori di volume adeguato, puliti, chiusi ermeticamente, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo.

Fra prodotti di natura diversa anche la percezione del BIANCO (o di una tinta) può risultare diversa all'occhio umano. Questo aspetto è fondamentale nel caso in cui, su una stessa parete, si vogliono applicare 2 prodotti diversi con la stessa tinta. È consigliabile non utilizzare partite diverse di materiale colorato su una stessa parete.

La Società Oikos SPA a socio unico garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.