

## Qualità Tecniche

302 BioLavabile per interni con buona **lavabilità** (classe 3), ottima **traspirabilità**, che la rende ideale per tutti gli ambienti, in particolare quelli con presenza di umidità non eccessiva.

302 BioLavabile conferisce alla parete un **bianco particolarmente luminoso**, immutabile nel tempo, grazie ad una formulazione studiata ad hoc.

302 BioLavabile è adatta per **ambienti con poca illuminazione**, perché rende l'ambiente più luminoso. Inoltre è **ideale per soffitti, vani tecnici**, come zone caldaia, sottoscala, cantine e garage.

302 BioLavabile possiede **buona copertura**, ovvero è dotato della capacità di coprire, con poche mani, in maniera efficace, vecchi colori precedentemente applicati, anche se si tratta di tinte vivaci, scure e molto intense.

**Prodotto certificato in classe di emissione "A+" (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011). Non infiammabile, senza Formaldeide aggiunta.**

## Caratteristiche principali

- LAVABILE
- BIANCHISSIMO
- NASCONDE I RITOCCHI

## Campi d'impiego

Pareti interne.

## Preparazione dei supporti

Pulire la superficie da pitturare asportando eventuali parti in fase di distacco.

Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX.

Su pareti in buone condizioni si può applicare senza l'uso di fissativo.

Per aumentare la copertura del ciclo applicare il primer 210 BioFondo Coprente. Attendere almeno 6 ore prima di pitturare.

## Modalità di applicazione

Applicare a pennello, rullo, o spruzzo due mani di 302 BioLavabile diluito con 30 ÷ 40% di acqua potabile.

## Informazioni sulla sicurezza

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i con-

## Il prodotto

Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti organici, inorganici e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione
Peso specifico	1,54 kg/l +/- 3%
pH	8 ÷ 9
Viscosità	20.000 +/-5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)
Temperatura di stoccaggio	+2°C ÷ +36°C. Teme il gelo
Permeabilità al vapore acqueo Sd	Alta. Sd: 0,0004 m (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Resistenza al lavaggio	Classe 3 (UNI EN ISO 11998:2006)
Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE	Classe di appartenenza: A/a; VOC: < 1 g/l, Limite Fase II (dal 1.1.2010): 30 g/l
Classe di emissione	A+ (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011)
Colori	Bianco + Collezione Colori White & Colors
Confezioni	Litri 4 - 12

## L'applicazione

Diluizione	30 ÷ 40% di acqua potabile in funzione del supporto
Resa	10 ÷ 12 m <sup>2</sup> /l per mano
Strumenti d'impiego	Pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7 mm)
Fissativi	CRILUX, NEOFIX, 210 BioFondo Coprente
Temperatura di applicazione	+05°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 ÷ 1,5 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

tenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

## Voci di capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare un isolante a base di resine acriliche del tipo CRILUX o NEOFIX, oppure per migliorare la copertura del ciclo applicare il primer 210 BioFondo Coprente. Dopo 6 ore applicare una pittura BIOLAVABILE, in classe 3 di lavabilità, traspirabilità Sd = 0,0004 senza formaldeide aggiunta, con TVOC in classe di emissione A+ e VOC: < 1, tipo 302 BIOLAVABILE by OIKOS. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione al costo di .....al m<sup>2</sup> compreso materiale e posa in opera.

## Consigli per l'uso e la conservazione

Per la diluizione utilizzare esclusivamente acqua potabile. Il prodotto diluito può essere conservato solo per brevi periodi. Il prodotto non diluito può essere conservato in contenitori di volume adeguato, puliti, chiusi ermeticamente, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo.

Fra prodotti di natura diversa anche la percezione del BIANCO (o di una tinta) può risultare diversa all'occhio umano. Questo aspetto è fondamentale nel caso in cui, su una stessa parete, si vogliono applicare 2 prodotti diversi con la stessa tinta. È consigliabile non utilizzare partite diverse di materiale colorato su una stessa parete.

La Società Oikos SPA a socio unico garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.